

HOJA TÉCNICA

SUPER LUX

PRODUCTO
COLORES
TIPO

COLORES AL CEMENTO
10 COLORES
PIGMENTOS Y CARGAS

COLOR	CLAVE	RESISTENCIA TERMICA (TEMPERATURA MÁXIMA °C)	RESISTENCIA A LA LUZ (ESCALA 1 – 8)*
Azul Cenizo	91	200	5
Amarillo Canario	81	150	4
Amarillo Oxido	82	210	8
Negro	92	200	7
Rojo Bermellón	84	170	5
Rojo Oxido	86	450	7
Verde Cenizo	88	130	3 – 4
Verde Lago	89	200	7
Azul Ultramar	90	150	3 – 4
Café Chocolate	87	300	8

*** 1 = Mínima Resistencia**

8 = Máxima Resistencia



HOJA TÉCNICA

Las Cargas empleadas son del tipo de carbonatos de calcio reducidas a partícula fina con una retención en malla 200 del 5.5% sin presencia de metales pesados.

PRESENTACION:

Tarro 1.00 Kg

USOS:

Los Colores al Cemento son productos formulados para ser mezclados con cemento blanco o cal y agua, para emplearse en pisos, adoquines, tejas, estucos, tabiques, bloques de concreto, aplanados de cemento y en general en los terminados en los cuales sea utilizado cemento o cal coloreados; pudiendo ser aplicado tanto en interiores como en exteriores. El porcentaje de uso depende del gusto del usuario y de la intensidad de tono que desee, aunque lo recomendable es un 10% en peso máximo.

Estos productos están reforzados con aditivos que permiten mantener la firmeza del color y facilitan la dispersión en el agua y en las pastas acuosas que se forman. Los colores pueden mezclarse entre si para ofrecer diferentes tonos y de esta forma ampliar la gama de colores.



HOJA TÉCNICA

SEGURIDAD DE MANEJO:

Utilice preferentemente guantes, lentes y mascarilla para polvos; ventilación adecuada para que se arrastren las partículas de polvo, y en general las indicaciones que se tienen para el manejo de tierras o polvos. En caso de contacto con la piel o con los ojos, lávese con abundante agua.

Los colores del muestrario son aproximados a los reales, además, estos datos son orientativos, debiendo ser verificados previamente. Nuestra responsabilidad por reclamaciones, se limitará al valor de compra del material.

POLIMEROS Y PRODUCTOS QUIMICOS S. A. DE C. V.
DEPARTAMENTO TECNICO Y DE CALIDAD
01 (33) 36 35 58 74, 36 57 06 39, 36 59 37 38 EXT. 114
pppdt@prodigy.net.mx