

EXTER-FLEX

Esmalte alquidálico

Propiedades principales

Esmalte formulado para ser aplicado en interiores y exteriores, en cancelerías, enrejados, ventanas; muros de concreto y yeso; también sobre madera. Los sustratos deben ser previamente preparados de acuerdo a la naturaleza del mismo, como abajo se indica y después de una efectiva limpieza a la superficie.

Datos físicos

DENSIDAD	0.95 – 1.118	g/ml
VISCOSIDAD (unidades Krebs a 25°C)	83 – 87	UK
SÓLIDOS EN PESO	50.0 – 52.0	%
COLORES	19	
ACABADO	BRILLANTE	
RENDIMIENTO	7 – 9	m²/L
TIEMPO DE SECADO	3 - 4	Horas

Aplicación

Los sustratos deben limpiarse de tal manera que estén exentos de grasa, polvo y agua. Posteriormente sugerimos la siguiente preparación:

Metales: Preparar con Fondo Alquidálico Anticorrosivo (Nuestro producto: Fondo Minio, Fondo para estructuras).

Muros: Selladores Vinílicos (Nuestro Producto: Polilmer 7x1)

Maderas: Selladores Base Nitrocelulosa .

En el caso de repintado, si existe anteriormente esmalte tipo alquidal, es necesario lijar la superficie perfectamente.

NO se recomienda mezclarla con otros productos, evite problemas de incompatibilidad.

Para mejores resultados, sugerimos leer la etiqueta del producto antes de ser usado.



Presentación

Tambo	200.00	Lts
Cubeta	19.00	"
Lata	4.00	"
Lata	1.00	"
Lata	0.50	"
Lata	0.25	"

Los colores del muestrario son aproximados a los reales, estos datos son orientativos, debiendo ser verificados previamente. Nuestra responsabilidad por reclamaciones, se limitara al valor de compra del material y no presupone garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta, debido a la numerosa influencia de factores que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos. Para mayores informes le sugerimos consultar el departamento técnico y de control de calidad. Los valores aquí presentados son especificaciones y no datos concretos de algún lote en particular.

POLIMEROS Y PRODUCTOS QUIMICOS S. A. DE C. V.
DEPARTAMENTO TECNICO Y DE CALIDAD
01 (33) 36 35 58 74, 36 57 06 39, 36 59 37 38 EXT. 114
pppdt@prodigy.net.mx